



**Hej! Det här är en hållbar akrylatfärg för trä som ger bestående kulör och glans under en lång tid. Det går bl.a. bra att måla över gamla alkyl- och oljefärgsytor med Bestå Grundfärg och Täckfärg. Till byggnader av kulturhistoriskt intresse rekommenderas samma färg som ursprungligen använts.**

### GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA

VID OMMÅLNING OCH NYMÅLNING ska vassa hörn och kanter rundas av innan målning. TIDIGARE MÅLADE YTOR tvättas du med Delfin Grovrent. Skölj noga med vatten och låt ytan torka. Mögel och algväxt behandlas du med Delfin Alg & Mögeltvätt. Förzinkad plåt tvättas du med Delfin Målartvätt. Skrapa bort lös färg med färgskrapa och matta ner blanka färgytor. Järn och rostiga zinkytor stålborstar och rengör du. Grunda sedan med Protect Roststopp. Vissa typer av äldre oljefärg kan med åren ha brutits ned närmast träet och orsaka blåsbildning när du målar över med ny färg? tala med en fackman om du vill veta mer om detta. NYTT TRÄ och ytor som är nedskrapade eller stålborstade till rent trä samt tidigare laserade eller fabriksgrundade ytor rengör du genom att borsta bort löst sittande smuts och damm. OBS! Alcro avråder från målning direkt på obehandlat trä utan förbehandling. FUKTUTSÄTTA TRÄPARTIER SOM ÄNDTRÄ OCH SKARVAR förbehandlas du med Bestå Grundolja och grundmålar med Bestå Grundfärg efter 30 min. Grundmåla samtidigt alla övriga träena ytor.

### MÅLA

Måla flödigt två gånger. Två skikt ger alltid bättre ållbarhet. Använd pensel, ruller eller spruta. Måla inte vid lägre temperatur än 7 grader C eller i samband med längre perioder av kallt, fuktigt väder. Rengör verktygen omedelbart efter att du målat. Rör alltid om färgen före användning.

### TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER

Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller centraler.

### TEKNISK INFORMATION

BINDEMEDEL:	Akrylat
SPÄDNING:	Spädes ej (vatten)
GLANS:	Halvmatt, 25 glansenheter
FÄRGÄTGÅNG:	6-10 kvm/l och strykning
KLIBBFRI:	1 timme
ÖVERMÅLNINGSBAR:	3-4 timmar
RENGÖRES MED:	Vatten eller Delfin Penseltvätt
MÅLNINGSTEMPERATUR:	Lägst +7 grader C
VOC:	Gränsvärde (Kat A/d) 130g/l (2010) Produktens VOC: <130g/l

### FÖRVARAS FROSTFRITT

2008-09-19

För aktuell uppdatering:  
[www.alcro.se](http://www.alcro.se)



Alcro Färg  
08-775 62 00