



Hej. Det här är en miljöanpassad och hållbar alkydoljgrundfärg för trä. Färgen tränger effektivt in i trä och ger ett bra fäste för täckfärger.

### GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA

VID OMMÅLNING OCH NYMÅLNING ska vassa hörn och kanter rundas av innan målning. TIDGARE MÅLADE YTOR tvättas du med Delfin Grovrent. Sköj noga med vatten och låt ytan torka. Mögel och algväxt behandlas du med Delfin Alg & Mögeltvätt. Skrapa bort lös färg med färgskrapa. Gammal färg som ska målas över måste sitta ordentligt fast vid underlaget. NYTT TRÄ rengör du genom att borsta bort smuts och damm. Hårda och släta ytor samt vassa kanter skall slipas av med slippapper. Se till att träet är torrt och fritt från stoft. IMPREGNERAT TRÄ skall åldras minst ett år före målning. FUKTUTSÄTTA TRÄPARTIER SOM SKARVAR och ÄNDTRÄ behandlas du med Bestå Grundolja. Grundmåla därefter med Bestå Grundfärg efter tidigast 30 minuter.

### MÅLA

Kontrollera att underlaget är torrt, max fuktkvot 16%. Rör vid behov om färgen före användning. Måla med pensel eller roller. Låt ytan genomtorka ordentligt innan du målar över med täckfärg. Undvik att måla i kallt och fuktigt väder. Måla även ändträ. Bestå grundfärg stoppar som regel hartsgenomslag vilket kan förekomma efter att man målat med ljusa akrylatfärger direkt på nytt trä. Kvistar kan ge missfärgning. Eventuellt rostiga spikhuvuden bör målas med Roststopp innan grundmålnng. Rör vid behov om färgen före användning.

### TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER

Ta bort mest möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller centraler.

### TEKNISK INFORMATION

BINDEMEDEL:	Alkyd
SPÄDNING:	Spädes ej
FÄRGÄTGÅNG:	ca 5-9 kvm/l
VERKTYG:	Pensel eller roller
MÅLNINGSTEMPERATUR:	Lägst +7 grader C
KLIBBFRI:	2-4 timmar
ÖVERMÅLNINGSBAR:	1 dygn vid +23 grader C och 50% relativ luftfuktighet. Kallt och fuktigt väder kan förlänga torktiden med några dygn. Kontrollera att färgen är genomtorkad innan övermålning.
RENGÖRES MED:	Vatten eller Delfin Penseltvätt
VOC:	Gränsvärde (kat A/d): 130g/l (2010) Produktens VOC <130g/l

### FÖRVARAS FROSTFRITT

2008-09-19

För aktuell uppdatering:  
[www.alcro.se](http://www.alcro.se)

  
**ALCRO**

Alcro Färg  
08-775 62 00